(9) BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

① Offenlegungsschrift① DE 196 17 924 A 1

(5) Int. Cl.6: **B 01 J 2/18**B 29 B 9/10
B 29 B 9/16



DEUTSCHES PATENTAMT

21) Aktenzeichen:

196 17 924.6

② Anmeldetag:

5. 5. 96

43) Offenlegungstag:

13. 11. 97

71) Anmelder:

BRACE GmbH Chemie-Plastics-Data Systems-Esthétiques, 63755 Alzenau, DE ② Erfinder:

Brandau, Thorsten, 60385 Frankfurt, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- Verfahren und Vorrichtung zur Schwingungsanregung von flüssigen Medien bei der Herstellung von sphärischen Granulaten
- Verfahren, welches zur Schwingungsanregung der Precursorflüssigkeiten bei der Herstellung von sphärischen Granulaten dient. Unmittelbar vor den Düsen oder zumindest in kurzer Entfernung der Düsenvorrichtung wird der zu den Düsen hinfließender Flüssigkeitsstrom direkt in Schwingungen versetzt. Die Ausbildung der Tropfen wird durch die direkte Schwingungsanregung auf die zu vertropfende Flüssigkeit bewirkt. Die die Flüssigkeit umhüllenden Behältnisse, Rohrleitungen und Düsen bleiben dabei in Ruhe. Die direkte Einbringung der Schwingung geschieht durch mechanische Schwingungsübertragung eines in Schwingung versetzten elastischen Körpers, der als Rohrzwischenstück in der Zuführleitung zu der Düse oder den Düsen angeordnet ist, der als elastische Membran in die Düsenanordnung oder in die Zuführleitung kurz vor der Düsenanordnung eingebaut ist, der als elastisch verformbarer Hohlkörper bzw. Tauchkolben in die Düsenanordnung eingeführt ist, durch Einbringung eines Piezokristalls oder einer Ultraschallsonde in die Düsenanordnung oder in die Zuführleitung kurz vor der Düsenordnung.

Die Anordnung der schwingungsübertragenden Vorrichtung kann je nach zu vertropfenden flüssigem Material horizontal, vertikal oder schräg angeordnet sein.

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren, welches zur Schwingungsanregung der Precurserflüssigkeiten bei der Herstellung von sphärischen Granulaten dient. Die Schwingungsanregung führt zur Ausbildung von Tropfen der aus einer oder mehreren Düsen oder koaxialen Düsen abgegebenen flüssigen Materialien.

Unmittelbar vor den Düsen oder zumindest in kurzer sen hinfließender Flüssigkeitsstrom direkt in Schwin-

gungen versetzt.

Die Ausbildung der Tropfen wird durch die direkte Schwingungsanregung auf die zu vertropfende Flüssigkeit bewirkt. Die die Flüssigkeit umhüllenden Behältnis- 15 se, Rohrleitungen und Düsen bleiben dabei in Ruhe.

Die direkte Einbringung der Schwingung geschieht in

verschiedener Weise:

- durch mechanische Schwingungsübertragung ei- 20 nes in Schwingung versetzten elastischen Körpers, der als Rohrzwischenstück in der Zuführleitung zu der Düse oder den Düsen angeordnet ist, der als elastische Membran in die Düsenanordnung oder in die Zuführleitung kurz vor der Düsenanordnung 25 eingebaut ist, der als elastisch verformbarer Hohlkörper bzw. Tauchkolben in die Düsenanordnung eingeführt ist,

durch Einbringung eines Piezokristalls oder eiin die Zuführleitung kurz vor der Düsenordnung.

Die Anordnung der schwingungsübertragenden Vorrichtung kann je nach zu vertropfenden flüssigem Materal horizontal, vertikal oder schräg angeordnet sein.

Die ausgebildeten Tropfen fallen in einen luftdurchströmten, gasgefüllten oder gasdurchströmten Raum von oben nach unten. Die Tropfen können auch seitlich oder von unten in ein flüssiges Medium, welches eine kleinere Dichte als die zu vertropfende Flüssigkeit auf- 40 weist, mit leichtem Überdruck, der mindestens gleich oder größer als der statische Druck der Flüssigkeitssäule ist, eingetropft werden.

Die ausgebildeten Tropfen werden in dem luft- oder gasdurchströmten Raum durch Kühlung oder durch 45 Verdampfung eines in den Tropfen enthaltenden Lösungsmittels verfestigt. Eine weitere Verfestigung in dem gasdurchströmten Raum ist durch chemische Reaktion des Gases mit den Tropfen erzielbar. Ist der Raum in dem die ausgebildeten Tropfen hindurchfallen 50 mit einer Flüssigkeit gefüllt oder durchströmt, so werden die Tropfen durch chemische Reaktion oder auch durch Abkühlung in dieser Flüssigkeit gehärtet.

Verfahren zur Herstellung von sphärischen Granulaten unter Verwendung von Schwingungsanregungen 55 der zu vertropfende Flüssigkeit.

sind hinreichend bekannt.

In DE 43 38 212 ist ein Verfahren und eine Vorrichtung beschrieben mit der sphärische Granulate herstellbar sind. Dabei wird die Düseneinrichtung selbst in Schwingungen versetzt, um die Ausbildung von gleichmäßigen Tropfen zu bewirken. Die Düsenanordnungen sind bei Anordnungen, die eine Vielzahl von Düsenbohrungen aufweisen, großvolumig und mit hoher Masse behaftet. Die Schwingungsanregung muß daher mit hoher Schwingungsleistung, z.B. mit großen schweren 65 elektromagnetischen Schwingern, eingebracht werden.

Nach DE 30 35 331 ist eine Vorrichtung bekannt, bei der der Düsenkopf zylindrisch geformt ist und in diesen ein fest mit einem Vibrator verbundener Stößel hinein-

Der Stößel wird auf einer ringförmigen Führungsfläche, die mit einem O-Ring abgedichtet ist, auf und ab 5 bewegt. Diese Schwingungsbewegung versetzt dann die dem Düsenkopf zugeführte Flüssigkeit in Schwingungen, welche dann die Tropfenausbildung bewirkt.

Diese Vorrichtung führt zu einer hohen Beanspruchung des O-Rings insbesondere dann wenn die zu ver-Entfernung der Düsenvorrichtung wird der zu den Dü- 10 tropfende Flüssigkeit hohe Temperaturen aufweist wie dies bei Schmelzen von Metallen, Metalloten oder hochschmelzenden Salzen, organischen Verbindungungen und Kunststoffen der Fall sein kann. Diese Temperaturen liegen dann oft höher als die maximale Beständigkeitstemperatur eines O-Rings z. B. bei Metalloten mit Schmelzpunkten von 400°C. Neben der Temperaturempfindlichkeit führt die hin und hergehende Abrollbewegung des O-Rings zu einem schnellen Verschleiß.

Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Vorrichtung zu den eingangs genannten Arten so weiter zu bilden, daß die Schwingungsanregung kurz vor dem Eintritt in die Düsenöffnungen direkt auf die zu vertropfende Flüssigkeit einwirkt und diese in gleichmäßige Schwingungen versetzt, um eine gleichmäßige Teilchenform und -größe sowie hohe Durchsätze ermöglichen, ohne daß verschleißanfällige Komponenten sowie leistungsstarke Schwingungserreger von hohem Gewicht verwendet werden müssen.

Dieses Problem wird gemäß der Erfindung verfahner Ultraschallsonde in die Düsenanordnung oder 30 rensmäßig dadurch gelöst, daß kurz vor dem Eintritt der zu vertropfenden Flüssigkeit ein elastisches temperaturbeständiges Element in die Düsenanordnung oder die Zuführleitung eingesetzt wird auf welches eine Schwingung direkt oder auch pneumatisch indirekt über ein Luft- oder Gaspolster einwirkt. Das so in Schwingungen versetzte elastische Element überträgt diese Schwingung direkt auf die zu vertropfendene Flüssigkeit und bewirkt die Ausbildung von gleichmäßigen und gleichgroßen Tropfen.

Das elastische Element kann aus einem elastisch verformbar Tauchkolben bestehen, dessen Seitenwände von dem am Boden des Tauchkolbens mit einer festen Verbindung angebrachten Vibrators hin und her gedehnt werden. Der Tauchkolben kann auch von einem pneumatischen Schwingelement hin und her gedehnt oder rhythmisch aufgeblasen werden. Die Vorrichtung zur Schwingungsanregung kann auch in Form eines zur Flüssigkeit hin verschlossenen Rohres, dessen Seitenwände gewellt und elastisch verformbar sind, ausgebildet werden. Wird dieser Zylinder mit faltenartig ausgebildeten Seitenwänden zum Beispiel am Boden mit einem Stößel, der fest an einem elektromagnetischen Schwinger angeschlossen ist in Bewegung versetzt, so bewirkt dieser Atmungsvorgang eine Schwingung in

Von einem Schwingungserreger ist bei dieser vorgenannten Anordnung nur das elastische Element und das kleine Volumen an zu vertropfender Flüssigkeit, welches sich in diesem Teil der Düsenanordnung gerade befindet, in Schwingungen zu versetzen. Die große mit hoher Masse behaftete Düsenordnung mit Vielfachdüsenplatte verbleibt in Ruhe.

Hierdurch ist es möglich mit einem Schwingungserreger mit z. B. einem Sinus-Kraftvektor von 17,8N eine Düsenanordnung mit bis zu 300 Einzeldüsen zu betreiben statt mit einem Sinus-Kraftvektor von 310N bei einer Schwingungsanregung der gesamten Düsenanordnung.

Eine zweite Art der Ausführung des elastischen in der Düsenanordnung oder in der Zuführung angebrachten Elementes kann aus einer eingesetzten elastischen Membran bestehen, die von außen von einem Schwingungsanreger direkt in Schwingungen versetzt wird.

Die Zuführungsleitung für die zu vertropfenden Flüssigkeit kann in einer weiteren Ausführung mit einem elastischen Rohrstück versehen sein, welches die Schwingung direkt auf die durchströmende Flüssigkeit überträgt.

Eine vorteilhafte Weiterbildung ist auch dadurch gegeben, daß piezoelektrische Umformer oder elektroakustische Wandler im hörbaren oder Ultraschallbereich fest in der Düsenanordnung oder der Zuführleitung eingebaut sind und somit die Schwingungsanre- 15 merkunststoff besteht. gung direkt in die zu vertropfende Flüssigkeit einbrin-

Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele ergeben weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung, die anzusehen sind.

Ausführungsbeispiel 1

Eine Düsenanordnung wird mit einem zylindrischen, 25 elastischem Tauchkolben, wie in Fig. 1 dargestellt, versehen. Die seitlichen Wände (7) des Tauchkolbens sind aus elastischem Kunststoffmaterial ausgebildet, der Boden (6) ist fest mit dem Stößel (9) eines Schwingungserregers (8) verbunden. Die seitlichen Wände (7) werden 30 durch die Schwingung des Stößels (9) hin und her bewegt und übertragen die Schwingung auf das Flüssigkeitsvolumen (5) in der Düsenanordnung. Die oszillierende Flüssigkeit tritt durch die mit Düsenöffnungen (3) gen Tropfen (4).

Ausführungsbeispiel 2

Eine Anordnung wie in Beispiel 1 wobei der Tauch- 40 kolben aus einem wellenförmigen und metallischem Element besteht, der bis 800°C temperaturbeständig ist.

Ausführungsbeispiel 3

Die Düsenanordnung (Fig. 2) ist mit einer elastischen Kunststoffmembran (6) versehen, welche fest mit dem Stößel (7) des Schwingerregers (8) verbunden ist. Durch die Oszillation der Membran wird die Flüssigkeit, die bei (1) in die Düsenordnung eintritt, in Schwingungen ver- 50 setzt (5) und kann zur Tropfenausbildung (4) durch die Düsenöffnung (2) der Düsenplatte (3) treten.

Ausführungsbeispiel 4

Die Schwingungsanregung wird wie bei Beispiel 3 ausgeführt, jedoch besteht die elastische Membran aus einer gewelltem Metallmembran, die temperaturstabil bis 1000°C ist.

Ausführungsbeispiel 5

In die Zuführungsleitung (1) (Fig. 3) zur Düsenanordnung ist ein elastisches Rohrstück (2) aus hochtemperaturstabilem Kunststoff eingebaut, welches von außen 65 mit einem pneumatischen Schwingungserreger (3) in Schwingungen versetzt wird. Die in Schwingung versetzte Flüssigkeit (4) tritt aus den Düsenöffnungen (5)

der Düsenplatte (6) aus und bildet die gewünschten Tropfen (7).

Ausführungsbeispiel 6

Ein elastisches Halbrohrstück wird analog wie bei Beispiel 5 in die Zuführungsleitung eingebaut und mit einem fest verbundenen Schwingungserreger in Schwingungen versetzt.

Ausführungsbeispiel 7

Wie Beispiel 1, 3, 5 und 6 wobei des elastische Rohrelement aus einem kohlenstoffaserverstärkten Elasto-

Ausführungsbeispiel 8

Wie Beispiel 1, 3 und 5 wobei eine Ultraschallsonde jeweils für sich oder in Kombination - als erfinderisch 20 direkt an die Düsenordnung statt über elastische Elemente zur direkten Schwingungserregung Verwendung findet.

Ausführungsbeispiel 9

Wie Beispiel 8 wobei ein piezoelektrischer Umformer als direkter Schwingungserreger eingesetzt wird.

Ausführungsbeispiel 10

Die Schwingungsanregung bei einer Düsenanordnung mit koaxialen Doppeldüsen (Fig. 4) kann durch die Anregung von getrennten elastischen Elementen (1, 2) durchgeführt werden, wobei diese koaxial angeordnet versehene Düsenplatte (3) und erzeugt die gleichförmi- 35 sind und das innere elastische Element (2) wie bei den Beispielen 1 und 2 ausgeführt ist. Das äußere elastische Element (1) ist ringförmig ausgebildet. Die Schwingungsanregung geschieht durch einen Schwinganreger (7), um die exakt gleiche rotationssymmetrische Schwingung in den Flüssigkeitsstrahlen bzw. -tropfen zu erzeugen. Die oszillierende innere Flüssigkeit (3), die bei (9) in die Düsenanordnung eintritt, bildet durch die innere Düse (5) den inneren Teil des sphärischen Granulates. Die oszillierende äußere Flüssigkeit (4) tritt bei (8) in die Düsenanordnung ein, um bei (6) durch den äußeren Ringspalt den koaxialen Tropfen zu bilden. Die Düsenanordnung (Fig. 4) ist als Doppelkammersystem ausgebildet und zeigt in Fig. 4 nur zwei Doppeldüsen, um das Prinzip zu verdeutlichen.

Ausführungsbeispiel 11

Für eine Düsenanordnung mit koaxialen Doppeldüsen wurde für die Schwingungsanregung eine analoge Anordnung wie in Fig. 2 und 3 gezeigt verwendet. Die beiden Düsenkammern sind dann mit getrennten elastischen Elementen (Membranen, Rohrstücken, bzw. Rohrteilstücken) versehen, die von einem Schwingungserreger versorgt werden.

Ausführungsbeispiel 12

Die in Fig. 3 gezeigte Anordnung eignet sich wegen der durch die Schwingung des elastischen Rohrstückes erzeugten Pumpwirkung für eine seitliche Düsenanordnung (Fig. 5) zum Hineintropfen in eine zweite Flüssigkeit (8), in der die aus den Düsen (5) austretenden Tropfen für den Fall, daß die zweite Flüssigkeit eine geringe-

re Dichte als das Tropfenmaterial besitzt, gravitationsbedingt nach unten fallen (6). Bei zu vertropfenden Materialien, deren Dichte kleiner als die der zweiten Flüssigkeit ist, steigen die Tropfen nach oben (7). Um die Pumpwirkung zu erzeugen, ist das elastische Rohrstück 5 zu einer gerichteten Wellenform ausgebildet. Die in die Düsenanordnung eintretende zu vertropfende Flüssigkeit (2) wird mit einem gleich großen oder leicht höheren Druck als der durch die Flüssigkeitssäule der zweiten Flüssigkeit (8) hervorgerufenen hydrostatischen 10 Druck beaufschlagt. Dieser Druck wird durch die Pumpwirkung des wellenförmigen, elastischen Elementes bei Schwingungsanregung (3) leicht erhöht, so daß die in Schwingungen versetzte Flüssigkeit (4) mit leichtem Überdruck in die Zone mit der zweiten Flüssigkeit (8) 15 eingesprüht wird.

Ausführungsbeispiel 13

Die Anordnung wurde wie bei Beispiel 12 gewählt, 20 wobei die Düsenanordnung unten an der Flüssigkeitssäule angebracht ist und die zweite Flüssigkeit eine höhere Dichte als die zu vertropfende Flüssigkeit hat.

Patentansprüche

1. Verfahren und Vorrichtung zur Schwingungsanregung von flüssigen Medien bei der Herstellung von sphärischen Granulaten durch Einwirkung von gleichmäßigen Schwingungen auf die zu Tropfer 30 zu verformende Flüssigkeit, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwingung über ein elastisches Element oder auch direkt mit dem Schwingungserregerelement auf die Flüssigkeit kurz vor dem Austritt aus der oder den Düsen eines Düsensystems 35 übertragen werden und daß nur der kleine Teil kurz vor dem Düsenaustritt der zu vertropfenden Flüssigkeit in Schwingung versetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Schwingungsübertragung eine 40 elastische Membran aus Kunststoff, faserverstärktem Kunststoff oder einer Metallegierung in glatter oder gewellter Form fest in die Düsenanordnung eingebaut ist und über eine feste Verbindung mit

dem Schwingungserreger verbunden ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran nicht fest mit einem Schwingungserreger verbunden ist, sondern über ein Luft- oder Gaspolster von einem Schwingungungserreger in Schwingungen versetzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein elastischer Hohlkörper oder auch Tauchkolben aus Kunststoff, faserverstärktem Kunststoff oder einer Metallegierung in glatter oder gewellter Form fest in die Düsenanordnung 55 eingebaut und mit dem Schwingungserreger fest verbunden ist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der elastische Hohlkörper oder Tauchkolben nicht fest mit einem Schwingungser- 60 reger verbunden ist, sondern über ein Luft- oder Gaspolster von einem Schwingungungserreger in Schwingungen versetzt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in die Zuführungsleitung der zu ver- 65 tropfenden Flüssigkeit ein elastisches Rohrstück oder Teilrohrstück eingebaut ist, welches aus Kunststoffe faserverstärktem Kunststoff oder einer

Metallegierung in glatter oder gewellter Form besteht und dieses mit einem Schwingungserreger fest verbunden ist oder über ein Luft- oder Gaspolster zur Schwingung angeregt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer koaxialen Doppeldüsenanordnung die Schwingungsanregung über koaxial angeordnete Hohlkörper, welche aus Kunststoff faserverstärktem Kunststoff oder einer Metallegierung in glatter oder gewellter Form bestehen und fest mit einem Schwingungserreger verbunden sind oder über ein Luft- oder Gaspolster an einen Schwingungserreger gekoppelt sind, synchron für beide zu vertropfende Flüssigkeiten erzeugt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein piezoelektrischer Umformer oder ein elektroakustischer Umwandler im hörbaren oder Ultraschallbereich direkt ohne Zwischenschaltung eines elastischen Elementes in die Düsenanordnung oder die Zuführleitung eingebaut ist und so die Schwingungsanregung der zu vertrop-

fenden Flüssigkeit bewirkt.

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Düsenanordnung mit dem elastischen Element zur Schwingungseinbringung seitlich oder am Boden einer Flüssigkeitssäule, die den Granulathärtungsvorgang durch Abkühlung oder chemische Reaktion bewirkt, angeordnet ist.


10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Druck der zu vertropfenden Flüssigkeit gleich oder größer ist wie der durch die Flüssigkeitssäule in die hinein vertropft wird.


11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Schwingungsanregung des in gerichteter Wellenform ausgebildeten elastischen Elementes eine gerichtete Pumpwirkung erzeugt wird.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: **DE 196 17 924 A1 B 01 J 2/18**13. November 1997






Nummer:


Int. Cl.6:


Offenlegungstag:

DE 196 17 924 A1 B 01 J 2/18

13. November 1997







702 046/148

Nummer: Int. Cl.⁶:

Offenlegungstag:

DE 196 17 924 A1 B 01 J 2/18

13. November 1997

